



MIKROS 001

FICHA TÉCNICA

Primário aquoso em microemulsão



Interior/Exterior



Embalagem plástica



Rolo



Pincel



Composição

MIKROS 001 é um primário aquoso com baixíssimas emissões de VOC, transparente e inodoro, à base de copolímeros acrílicos em micro-emulsão aquosa. Na formulação, não são adicionados solventes orgânicos e plastificantes.

Fornecimento

- Embalagens de aprox. 12 lt e 4 lt

Utilização

MIKROS 001 é utilizado como primário em superfícies interiores e exteriores, antes da aplicação dos produtos de acabamento das linhas GREEN VOCATION, SFIDE D'ARTE, ACRILICA, ACRIL-SILOXÂNICA e DECORCALCE. As partículas poliméricas ultrafinas conferem ao produto características de uma elevada penetração e impregnação do suporte. MIKROS 001 reduz e uniformiza a absorção do suporte, facilitando o processo de aplicação e a uniformidade das cores.

Preparação do suporte

No caso de paredes novas, antes de aplicar o primário MIKROS 001, esperar pelo menos 28 dias após a realização do suporte. Eventuais vestígios de óleos, gorduras, ceras, etc. devem ser removidas preventivamente. O suporte deve estar resistente, seco, limpo de poeiras, sujidade, etc. Na presença de pinturas antigas, incoerentes, degradadas, ou a destacar, devem ser removidas através de raspagem ou escovagem.

Aplicação

Aplicar MIKROS 001 a pincel ou rolo, tendo a atenção de aplicar de modo uniforme evitando pegamentos. Número de demãos: 1-2 fresco sobre fresco. Diluição em peso com água, de 50 a 100% sobre suportes absorventes, gesso e gesso cartonado; de 100-200% sobre rebocos à base de cal, cal/cimento; 200-300% sobre betão. É aconselhável um teste de prevenção. A diluição de MIKROS 001 varia de acordo com o tipo e absorção do suporte e é sempre aconselhável realizar um teste no suporte específico a tratar. Depois de pelo menos 4 horas, pode-se proceder com a aplicação do acabamento.



Observações

- Produto para uso profissional.
- Consultar sempre a ficha de segurança antes de usar.
- Durante a utilização, areje bem os locais e use água para a limpeza das ferramentas.
- Use luvas e vestuário de proteção e, em caso de contacto com a pele, lave abundantemente com água e sabão.
- A eliminação do recipiente/produto deve ser efetuada de acordo com a regulamentação nacional.
- Evitar a aplicação com temperaturas inferiores a +5°C ou superiores a +30°C e com humidade relativa superior a 75%.
- Evitar a aplicação sobre superfícies expostas ao sol ou na presença de vento forte.
- Aplicar MIKROS 001 unicamente sobre suportes estáveis e secos.
- Assegurar que a superfície a decorar, esteja resistente consistente, caso contrário reabilitar a mesma com os produtos adequados.
- Evitar a aplicação na presença de humidade de ascensão capilar.
- Assegurar que, depois da secagem a superfície tratada não fica demasiado lisa, de modo a não comprometer a adesão das sucesivas camadas de acabamento.

MIKROS 001 deve ser utilizado no estado original sem misturas de outros materiais, à exceção da água para a diluição.

Conservação

Proteger do gelo. Se o material for armazenado em locais adequados, na embalagem original, conserva-se por 12 meses.

Qualidade

MIKROS 001 é submetido a um constante controlo nos nossos laboratórios. As matérias-primas utilizadas são rigorosamente selecionadas e controladas.

Características Técnicas

| | |
|--|---|
| Peso específico (EN ISO 2811-1) | aprox. 1,00 kg/l |
| Consumos (**) | 0,07-0,125 l/m ² em função do absorção do suporte |
| Rendimento (**) | 8-14 m ² /l em função do absorção do suporte |
| (**) é oportuno determiná-lo com um teste preliminar sobre o suporte específico. | |
| Valor limite UE para o conteúdo de COV (Diretiva 2004/42/CE) | Cat. A/h, BA: COV máx. 30 g/l (janeiro 2010) COV produto < 1 g/l |
| Classe de emissões do produto de acordo com o Decreto da República Francesa de 19 de abril de 2011 | Classe de emissões do produto classe A+ |

Os dados apresentados, referem-se a provas de laboratório; com as aplicações práticas na obra, os mesmos podem ser sensivelmente modificados segundo as condições de aplicação. Em todo o caso, o utilizador deve controlar a idoneidade do produto para a aplicação prevista, assumindo todas as responsabilidades derivantes do uso. A empresa Fassa reserva-se ao direito de produzir modificações técnicas sem nenhum prévio aviso.

Quaisquer especificações técnicas relativas à utilização de produtos Fassa Bortolo de âmbito estrutural ou anti-incêndio apenas terão um caráter de oficialidade se forem fornecidas pela "Assistência Técnica" e "Investigação, Desenvolvimento e Sistema de Qualidade" da Fassa Bortolo. Se necessário, contacte a Assistência Técnica através do endereço e-mail assistencia.technica@fassabortolo.com.

Lembramos que, para os produtos acima referidos, é necessária uma avaliação por parte do profissional responsável, segundo as normativas vigentes.