PRIMER DG 74

FICHA TÉCNICA

Primário aquoso à base de resinas sintéticas



Interiores

Pavimentos interiores

Embalagem plástica

Rolo

Pincel

Composição

PRIMER DG 74 é uma dispersão aquosa de polímeros, caracterizado por uma boa penetração e isolamento das superfícies de gesso ou anidrite e gesso cartonado. As capacidades ligantes e de filmação do produto, determinam um elevado poder de consolidamento e impermeabilização do pavimento, sobre o qual é aplicado.

Fornecimento

- Embalagem de aprox. 20 kg e de 5 kg

Utilização

PRIMER DG 74 é utilizado como promotor de aderência antes de colocar revestimentos de cerâmica, grés, pedras naturais, em suportes constituídos por rebocos de gesso, painéis de gesso cartonado ou betonilhas em anidrite com os adesivos:FASSACOL FLEX, FASSACOL MULTIFLEX, FASSACOL ULTRAFLEX S1, FASSACOL TOPFLEX S1 e RAPID MAXI S1.
Graças às boas capacidades ligantes e filmantes, PRIMER DG 74 pode ser utilizado como primário consolidante em betonilhas cimentícias antes da utilização subsequente de adesivos cimentícios classificados C2 de acordo com a EN 12004.

Preparação do suporte

A superfície de aplicação deve estar livre de poeiras, sujidades, etc. Eventuais vestígios de óleos, gorduras, ceras, etc. devem ser removidas preventivamente, bem como partes degradadas ou em fase de destaque.

Trabalhabilidade

Antes de aplicar, homogeneizar o PRIMER DG 74 misturando-o. Aplicar o produto sem diluir, uniformemente com rolo ou pincel.
Esperar a filmação completa do PRIMER DG 74 antes de aplicar a cerâmica.

Observações

- Produto para uso profissional.
- Não utilizar para a aplicação de revestimentos em superfícies que não estejam secas, ou que tenha estado água estagnada por muito tempo.
- Não utilizar em superfícies destinadas à posterior colagem de revestimentos com adesivos reativos.
- Tanto a água utilizada para lavar os utensílios como os resíduos do produto, não deverão ser lançados no ambiente ou despejados em esgotos domésticos. A eliminação do recipiente/produto/água de lavagem deve ser realizada de acordo com a regulamentação nacional.

PRIMER DG 74 deve ser utilizado no estado original sem adição de materiais estranhos.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com

Conservação

Proteger do gelo. Conservar a temperaturas superiores a +5°C e inferiores a +30°C. O material, se armazenado em local fresco e seco, longe de fontes de calor e da luz solar direta, na embalagem original intacta, tem um prazo de validade de 12 meses a partir da data de produção indicada no rótulo. O produto, uma vez expirado, deve ser eliminado de acordo com a regulamentação em vigor.

Qualidade

PRIMER DG 74 é submetido a um constante controlo nos nossos laboratórios. As matérias-primas utilizadas são rigorosamente selecionadas e controladas.

Características Técnicas

Aspeto	líquido fluido de cor azul
Peso específico	aprox. 1,02 kg/l
pH	aprox. 8,5
Consumos	aprox. 100/200 g/m²
Temperatura de aplicação	de +5°C a +35°C
Viscosidade	aprox. 15 centipoise
Tempo de secagem mínimo	aprox. 2 horas
Conteúdo de sólidos	aprox. 20%
Valor limite UE para o conteúdo de COV (Diretiva 2004/42/CE)	Cat. A/g, BA: COV máximo 30 g/l COV produto < 30 g/l

Os dados apresentados referem-se a provas de laboratório; com as aplicações práticas na obra, os mesmos podem ser sensivelmente modificados segundo as condições de aplicação. Em todo o caso, o utilizador deve controlar a idoneidade do produto para a aplicação prevista, assumindo todas as responsabilidades decorrentes do uso. A empresa Fassa reserva-se ao direito de produzir modificações técnicas sem nenhum prévio aviso.

Quaisquer especificações técnicas relativas à utilização de produtos Fassa Bortolo de âmbito estrutural ou anti-incêndio apenas terão um caráter de oficialidade se forem fornecidas pela "Assistência Técnica" e "Investigação, Desenvolvimento e Sistema de Qualidade" da Fassa Bortolo. Caso necessário, contacte o serviço de Assistência Técnica do seu próprio país de referência (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Lembramos que, para os produtos acima referidos, é necessária uma avaliação por parte do profissional responsável, segundo as normativas vigentes.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com