

FEEL TOUCH SATIN

FICHA TÉCNICA

Esmalte acrílico hidrodiluível acetinado



Interior/Exterior



Embalagem de metal



Pincel



Rolo



Pistola Airless

Composição

FEEL TOUCH SATIN é um esmalte à base de água baseado em resinas acrílicas e pigmentos finos seleccionados.

Fornecimento

- Caixas de 2 unidades de 2,5 l e caixas de 6 unidades de 0,75 l
- Tons realizáveis com o sistema tintométrico Fassa

Utilização

FEEL TOUCH SATIN caracteriza-se por uma fácil aplicabilidade, secagem rápida e forma uma película de boa elasticidade não amarelada, tem boa resistência ao “blocking”, à luz e aos agentes atmosféricos.

É um esmalte adequado como acabamento de alta qualidade tanto no interior como no exterior, dependendo da cor escolhida (ver o capítulo de avisos), num grande número de superfícies devidamente preparadas, tais como: ferro, chapa galvanizada, ligas leves, plástico e madeira que não esteja em contacto direto com a água ou o solo. Além disso, graças à formulação específica à base de água, é aplicado em superfícies de parede, mesmo interiores.

Preparação do suporte

SUPERFÍCIE FERROSA NOVA

- Retirar totalmente todos os vestígios de ferrugem e calamina através de arenagem ou escovagem vigorosa.
- Desengordurar a superfície com um diluente adequado.
- A superfície deve estar seca, limpa, livre de óleo, gordura, ferrugem e calamina.
- Tratar a superfície com FEEL METAL OXI ou FEEL UNIK.
- Antes de proceder à aplicação de FEEL TOUCH SATIN, aguardar a secagem completa do tratamento anterior.

SUPERFÍCIE FERROSA JÁ PINTADA

- Remover quaisquer partes não aderentes dos tratamentos de pintura anteriores.
- Retirar totalmente todos os vestígios de ferrugem escovando ou lixando.
- A superfície deve estar seca, limpa, livre de óleo, gordura e ferrugem.
- Tratar a superfície com FEEL METAL OXI ou FEEL UNIK.
- Antes de proceder à aplicação de FEEL TOUCH SATIN, aguardar a secagem completa do tratamento anterior.

SUPERFÍCIE EM CHAPA GALVANIZADA E LIGA LEVE

- Remover quaisquer vestígios de oxidação e de resíduos de processamento por ação manual ou mecânica.
- Desengordurar a superfície com um diluente adequado.
- Tornar a superfície rugosa lixando levemente.
- A superfície deve estar seca, limpa, livre de óleo e gordura.
- Tratar a superfície com FEEL UNIK.
- Antes de proceder à aplicação de FEEL TOUCH SATIN, aguardar a secagem completa do tratamento anterior.

**SUPERFÍCIE EM PVC**

- Desengordurar a superfície com um diluente adequado.
- Tornar a superfície rugosa lixando levemente.
- A superfície deve estar seca, limpa, livre de óleo e gordura.
- Tratar a superfície com FEEL UNIK.
- Antes de proceder à aplicação de FEEL TOUCH SATIN, aguardar a secagem completa do tratamento anterior.

MADEIRA NOVA:

- Retirar qualquer resina presente utilizando um diluente adequado.
- É aconselhável lixar a superfície e remover o pó e os resíduos de processamento.
- A superfície deve estar seca (humidade inferior a 15%), limpa, livre de óleo, ceras e gorduras.
- Aplicar na superfície uma camada de impregnante transparente tipo FEEL WOOD PRIME ou FEEL WOOD WET.
- Tratar a superfície com FEEL WOOD BASITE ou FEEL UNIK.
- Antes de proceder à aplicação de FEEL TOUCH SATIN, aguardar a secagem completa do tratamento anterior.

MADEIRA JÁ PINTADA:

- Remover quaisquer partes não aderentes dos tratamentos de pintura anteriores.
- Lixar a superfície para a tornar rugosa e remover o pó e os resíduos de processamento.
- A superfície deve estar seca (humidade inferior a 15%), limpa, livre de óleo, ceras e gorduras.
- Se necessário, tratar a superfície com FEEL WOOD BASITE ou FEEL UNIK.
- Antes de proceder à aplicação de FEEL TOUCH SATIN, aguardar a secagem completa do tratamento anterior.

SUPERFÍCIE DE PAREDE NOVA:

- Aguardar a maturação completa dos rebocos.
- Betumar eventuais irregularidades com argamassa ou betume adequado.
- Eliminar todo e qualquer vestígio de pó e sujidade superficial.
- O suporte deverá apresentar-se sólido, seco e compacto (livre de gordura, óleo e outros agentes contaminantes).
- Uniformizar a absorção do suporte tratando a superfície com a base de fixação em micro-emulsão MIKROS 001 ou, em alternativa, com FA 249.

SUPERFÍCIE DE PAREDE JÁ PINTADA:

- A presença de manchas e sujidade persistentes deve ser resolvida tratando as superfícies com a solução detergente para a limpeza das superfícies de parede ACTIVE ONE. Em função do estado de degradação, poder-se-á repetir várias vezes o tratamento, executando também uma ação mecânica de escovagem.
- Eliminar todo e qualquer vestígio de tinta fraca e em vias de se soltar.
- No interior, as tintas de têmpera deverão ser totalmente removidas. Betumar eventuais irregularidades com um betume adequado e, após a secagem total, proceder a um alisamento para eliminar eventuais imperfeições e/ou excedentes de material.
- No exterior, regularizar quaisquer irregularidades com uma argamassa adequada e aguardar a maturação completa.
- Eliminar todo e qualquer vestígio de pó e sujidade superficial.
- Tratar a superfície com a base de fixação em micro-emulsão MIKROS 001 ou, em alternativa, com FA 249.
- O suporte deverá apresentar-se sólido, seco e compacto.

Aplicação

Misturar o produto até obter uma cor e consistência uniformes. FEEL TOUCH SATIN pode ser diluído até 5% em volume com água para aplicações com pincel ou rolo enquanto, para aplicações com spray, de 10 a 15%. Aplicar o produto FEEL TOUCH SATIN com um pincel, rolo e spray, com um intervalo de pelo menos 6-8 horas entre as duas camadas.



Observações

- Consultar a ficha de segurança antes de usar.
- Durante a utilização, areje bem os locais e use água para a limpeza das ferramentas.
- Use luvas e vestuário de proteção e, em caso de contacto com a pele, lave abundantemente com água e sabão.
- A eliminação do recipiente/produto deve ser efetuada de acordo com a regulamentação nacional.
- Para a aplicação e a secagem do produto, a temperatura ambiente e do suporte deve estar compreendida entre 5 e 30°C e com uma humidade relativa máxima de 75%.
- Encomendar o material necessário para a execução do trabalho todo do mesmo lote.
- Antes de aplicar FEEL TOUCH SATIN na madeira, garantir que a humidade presente no suporte não excede os 15%.
- O uso e a boa resistência ao exterior do produto colorido está estritamente ligado à escolha da cor e dos pigmentos utilizados para a realização da mesma. Por esta razão, devem ser estritamente respeitadas as indicações presentes no nosso sistema tintométrico ColorLife, que diferenciam as fórmulas exclusivamente para uso interno das fórmulas adequadas para uso ao ar livre. Para pedidos de cores especiais não presentes nas nossas seleções de cores, contactar sempre o nosso serviço de assistência.
- Prestar especial atenção às cores do catálogo FEEL TOUCH que contêm corante orgânico:
- As seguintes cores (FM10, FM11, FM12, FM14, FM16, FM17, FM18), formuladas nos produtos FEEL TOUCH SATIN e GLOSS, contêm corante orgânico: são, portanto, cores potencialmente degradáveis. Para mais informações, contactar sempre o nosso serviço de assistência técnica.
- Efetuar testes preliminares para verificar se a madeira é rica em tanino, uma vez que poderão surgir manchas e/ou amarelecimentos indesejados.
- Evitar a aplicação em superfícies expostas à ação direta do sol ou na presença de vento forte.
- Não aplicar em condições climáticas adversas ou na presença de condensação superficial.
- As aplicações exteriores devem ser protegidas contra a chuva durante pelo menos 24 horas e, em todo o caso, até secar completamente.
- Os tempos de secagem são influenciados pelas condições climáticas ambientais.
- Uma humidade ambiental elevada e espessuras excessivas podem retardar o endurecimento do filme aplicado.
- Proteger as superfícies a não tratar (como, por exemplo, vidro, caixilharias, cerâmica, pedras naturais, móveis, etc.) com coberturas adequadas para evitar que se manchem de forma irreversível.
- As indicações fornecidas nesta ficha técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências técnicas e práticas. Os dados técnicos referem-se às características médias do produto base e são determinados em condições controladas de laboratório. A variabilidade das matérias-primas naturais disponíveis no mercado, bem como a pintura do produto, podem levar a ligeiros desvios nos valores reportados, na cor e nos efeitos estéticos obtidos. Por isso, é necessário que o comprador/utilizador verifique pessoalmente e antes da aplicação a adequação do produto para a utilização pretendida, nomeadamente quando forem utilizados na mesma obra/estaleiro diferentes lotes do mesmo material (prática, aliás, desaconselhada conforme o ponto 6 destas advertências).

FEEL TOUCH SATIN deve ser utilizado no estado original sem misturas de outros materiais, à exceção da água para a diluição.

Conservação

Proteger do gelo. Conservar o produto armazenado a uma temperatura entre +5 e +35°C. O material, se armazenado num local fresco e seco, na embalagem original intacta, deve ser utilizado no prazo de 18 meses. O produto, uma vez expirado, deve ser eliminado de acordo com a regulamentação em vigor

Qualidade

FEEL TOUCH SATIN é submetido a um constante controlo nos nossos laboratórios. As matérias-primas utilizadas são rigorosamente selecionadas e controladas.



Características Técnicas

Aspetto do filme seco	30-40 GU a 60°, acetinado
Peso específico	aprox. 1,27 kg/l (produto branco)
Rendimento prático indicativo	aprox. 6-7 m ² /l (2 camadas) (o rendimento varia em função da rugosidade e da absorção do suporte e tendo em conta o sistema de aplicação)
Espessuras recomendadas	50-60 µm secchi
Viscosidade	3.500-4.500 mPa.s Brookfield RVT
Secagem ao ar (20°C e 65% HR)	1 hora, ao toque
	24 horas, em profundidade
Repintável	6-8 horas entre as duas aplicações
Valor limite UE para o conteúdo de COV (Diretiva 2004/42/CE)	Cat. A/d, BA: COV máx. 130 g/l COV produto < 130 g/l
Os dados são medidos à temperatura de 20°C.	

Os dados apresentados, referem-se a provas de laboratório; com as aplicações práticas na obra, os mesmos podem ser sensivelmente modificados segundo as condições de aplicação. Em todo o caso, o utilizador deve controlar a idoneidade do produto para a aplicação prevista, assumindo todas as responsabilidades derivantes do uso. A empresa Fassa reserva-se ao direito de produzir modificações técnicas sem nenhum prévio aviso.

Quaisquer especificações técnicas relativas à utilização de produtos Fassa Bortolo de âmbito estrutural ou anti-incêndio apenas terão um caráter de oficialidade se forem fornecidas pela "Assistência Técnica" e "Investigação, Desenvolvimento e Sistema de Qualidade" da Fassa Bortolo. Caso necessário, contacte o serviço de Assistência Técnica do seu próprio país de referência (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Lembramos que, para os produtos acima referidos, é necessária uma avaliação por parte do profissional responsável, segundo as normativas vigentes.