

Massa de acabamento lisa à base de ligantes hidráulicos selecionados



Interior/Exterior



Saco



À mão



Espátula metálica

Composição

LC7 RASOLISCIO é uma argamassa pré-misturada em pó à base de ligantes hidráulicos selecionados, inertes naturais finíssimos e aditivos orgânicos selecionados.

Fornecimento

- Sacos especiais com proteção contra a humidade de aprox. 20 kg
- Sacos de aprox. 4 kg em caixas de 5 unidades

Utilização

LC7 RASOLISCIO é utilizado para realizar acabamentos estanhados, antes de pintar, em interior e exterior, sobre rebocos à base de cal e cimento e de superfícies de betão.

Preparação do suporte

A superfície deve estar isenta de poeiras, óleos, gorduras, ceras, etc. Eventuais vestígios de óleos, gorduras, ceras, etc. devem ser removidos preventivamente. O suporte deve estar perfeitamente seco.

As sub-bases degradadas ou particularmente absorventes devem ser tratadas com um fixador tipo MIKROS 001, diluído segundo o indicado na respetiva ficha técnica.

Trabalhabilidade

Deitar o produto na quantidade correspondente de água limpa (indicada nos Dados Técnicos) e mexer com um agitador mecânico até obter uma massa homogénea e sem grumos.

A aplicação é realizada com espátula metálica lisa com passagens em sentido vertical e horizontal. O produto é aplicado em três demãos, até uma espessura máxima de 2 mm. Espalhar uma primeira demão mais abundante de LC7 RASOLISCIO no suporte, exercendo uma ligeira pressão para favorecer a aderência e expelir o ar retido nas porosidades do suporte. Aplicar a segunda demão de produto uma vez solidificada a primeira demão (12-24 horas consoante as condições termo-higrométricas), que deverá estar não totalmente seca e sem halos superficiais, indicador de uma secagem não uniforme. Aplicar com a mesma espátula metálica lisa mais uma camada fina de produto poucos minutos depois da aplicação da segunda demão.

Observações

- Produto para uso profissional.
- Consultar sempre a ficha de segurança antes de usar.
- O acabamento fresco deve ser protegido do gelo e de uma secagem rápida. A temperatura de + 5°C é aconselhada como valor mínimo para a aplicação e para um bom endurecimento da argamassa. Abaixo de tal valor a presa do produto seria excessivamente retardada e abaixo dos 0° C a argamassa fresca ou em fase de endurecimento, seria exposta à acção desagregante do gelo.
- Sendo LC7 RASOLISCIO um produto de alisamento a aplicar numa espessura fina, uma dosagem errada da água de amassamento modifica o processamento do produto e piora significativamente as características de aderência e consistência do material endurecido.
- O produto necessita de uma compactação contínua e suave a fim de obter uma superfície homogénea em termos de porosidade para facilitar uma melhor uniformidade cromática nas operações de acabamento subsequentes.
- Completar o ciclo de aplicação com uma pintura ou revestimento, devendo estes serem aplicados sobre o acabamento devidamente seco.
- É necessário ventilar adequadamente as instalações após a aplicação até que esteja completamente seco, evitando mudanças bruscas de temperatura no aquecimento de espaços.
- Não aplicar sobre superfícies pintadas ou inabsorventes.
- A aplicação direta sobre um reboco, pressupõe que a superfície deste esteja muito uniforme, de modo a permitir aplicar o acabamento com espessuras dentro dos valores recomendados.
- A aplicação direta sobre rebocos com texturas diferentes ou sobre superfícies heterogéneas, é desaconselhada. Com o objetivo de conter eventuais solicitações provenientes do suporte, provocando a formação de fissuras, aconselha-se aplicar o LC7 RASOLISCIO sobre um ciclo de regularização armado, constituído por (A 64, S 605 ou A 64 R-EVOLUTION) com rede fibra de vidro resistente aos alcális FASSANET 160.

LC7 RASOLISCIO deve ser utilizado no estado original sem adição de materiais estranhos.

Conservação

Conservar em local seco por um período inferior a:

- 12 meses para RASOLISCIO em sacos com proteção contra a humidade de aprox. 20 kg
- 24 mesi para LC7 RASOLISCIO em sacos de aprox. 4 kg

Qualidade

LC7 RASOLISCIO é submetido a um constante controlo nos nossos laboratórios. As matérias-primas utilizadas são rigorosamente seleccionadas e controladas.

Características Técnicas

Dimensão máxima do agregado	150 µm
Água de mistura	48-50%
Rendimento	0,6-0,8 kg/m ² per mm de espessura, em função do suporte
Peso específico da argamassa fresca (EN 1015-6)	aprox. 1.600 kg/m ³
Tempo de trabalhabilidade da argamassa fresca (EN 1015-9)	> 3 horas

PRESTAÇÕES EXIGIDAS PELA NORMA EN 988-1

	Método de prova	Prestações do produto
Resistência mecânica à compressão	EN 1015-11	3,5 N/mm ² (categoria CSII)
Adesão ao suporte	EN 1015-12	≥ 0,4 N/mm ² (FP =B)
Absorção de água por capilaridade	EN 1015-18	categoria W2
Coefficiente de permeabilidade ao vapor de água	EN 1015-19	µ ≤ 13
Condutibilidade térmica	EN 1745	0,36 W/(m K)

Os dados apresentados, referem-se a provas de laboratório; com as aplicações práticas na obra, os mesmos podem ser sensivelmente modificados segundo as condições de aplicação. Em todo o caso, o utilizador deve controlar a idoneidade do produto para a aplicação prevista, assumindo todas as responsabilidades derivantes do uso. A empresa Fassa reserva-se ao direito de produzir modificações técnicas sem nenhum prévio aviso.

Quaisquer especificações técnicas relativas à utilização de produtos Fassa Bortolo de âmbito estrutural ou anti-incêndio apenas terão um carácter de oficialidade se forem fornecidas pela "Assistência Técnica" e "Investigação, Desenvolvimento e Sistema de Qualidade" da Fassa Bortolo. Caso necessário, contacte o serviço de Assistência Técnica do seu próprio país de referência (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, PT: assistencia.technica@fassabortolo.com).

Lembramos que, para os produtos acima referidos, é necessária uma avaliação por parte do profissional responsável, segundo as normativas vigentes.