

**DESIDERI LUCE**

**FICHA TÉCNICA**

Brilho lunar



Interior



Embalagem plástica



Trincha



Spalter



Luva



**Composição**

DESIDERI LUCE é um produto decorativo para interiores baseado em polímeros em dispersão aquosa, pigmentos perlescentes especiais e areias finíssimas selecionadas.

**Fornecimento**

- Embalagens 2,5 l (base prata) e 1 l (base prata e base ouro)
- Cor: Seleção de cores, só para o sistema tintométrico "Colorlife"

**Características**

DESIDERI LUCE é uma tinta decorativa tipo madreperla constituída por preciosos pigmentos perlescentes, indicada para a decoração de interiores tanto em estilo clássico como moderno. Permite obter acabamentos dourados e prateados com um aspeto metálico, que geram agradáveis jogos claro/escuro, variáveis em função do trabalho realizado e da incidência da luz.



**Aplicação**

DESIDERI LUCE pode ser aplicado sobre rebocos de acabamento, regularizadores (à base de ligantes hidráulicos, cal ou gesso), gesso cartonado e em superfícies já pintadas. Estes suportes devem apresentar-se consistentes, com um bom acabamento e devidamente regularizados. Verificar previamente a adesão ao suporte de tintas laváveis de natureza orgânica antes da aplicação do produto decorativo. DESIDERI LUCE também pode ser utilizada como efeito decorativo sobre RICORDI MATERIA e RICORDI MARMO a fim de embelezar o resultado final da decoração de interiores.

## Preparação do suporte

Garantir que a superfície a decorar está sólida, consistente, seca, livre de pó, sujidade, etc. Remover eventuais eflorescências presentes e as partes degradadas de tintas antigas através de escovagem. Os acabamentos decorativos realizados com tintas a têmpera ou à base de cal deverão ser removidos mecanicamente.

Para suportes irregulares, aconselha-se uma regularização com o estuque em pasta FAST 299. Na eventualidade de suportes particularmente irregulares, ásperos e com presença de pontos descontínuos, aconselha-se, antes da aplicação do estuque em pasta FAST 299, efetuar uma regularização, através de um barramento armado com o bio-reboco S 605 e rede em fibra de vidro resistente aos álcalis FASSANET 160. Este procedimento é também fortemente aconselhado, para prevenir e minimizar eventuais formações de fissuras do suporte, que podem influenciar negativamente a estética.

A preparação da base prevê a aplicação de um fixador aquoso em microemulsão, sem solventes, de forte penetração tipo MIKROS 001 seguido de uma ou mais demãos da base de preparação FX 526, a fim de regular o grau de absorção e favorecer a adesão do produto DESIDERI LUCE.

A execução do produto DESIDERI LUCE em superfícies realizadas com o acabamento decorativo à base de cal RICORDI MATERIA e RICORDI MARMO (consultar as fichas técnicas para os trabalhos específicos) prevê a aplicação prévia de um fixador em microemulsão à base de água, sem solventes, de forte penetração tipo MIKROS 001.

## Aplicação

DESIDERI LUCE está pronto a usar, sendo diluível com 5% de água no máximo. Apenas no caso de aplicação sobre RICORDI MATERIA e RICORDI MARMO, é que o DESIDERI LUCE diluído em cerca de 30%.

Depois de ter preparado adequadamente a base, conforme descrito anteriormente, DESIDERI LUCE é normalmente aplicado com duas demãos, com pincel (spalter ou trincha) em pequenas zonas, tendo o cuidado de cruzar continuamente a ferramenta para distribuir as areias presentes e orientar os pigmentos perlescentes, obtendo assim o efeito desejado. Outros tipos de trabalhos podem ser realizados com a utilização de uma luva de esponja fazendo movimentos circulares ou consoante a criatividade do decorador.

As pastilhas que compõem o catálogo de cores de DESIDERI LUCE (VAR 517-07/2016) foram obtidas com a aplicação de duas demãos de produto.

**A percepção visual da cor da tinta escolhida é influenciada pela disposição das areias e dos pigmentos perlescentes, que varia em função do modo de aplicação utilizado.**

## Observações

- Produto para uso profissional.
- Consultar sempre a ficha de segurança antes de usar.
- Use luvas e vestuário de proteção e, em caso de contacto com a pele, lave abundantemente com água e sabão.
- Durante a utilização, areje bem os locais e use água para a limpeza das ferramentas.
- A eliminação do recipiente/produto deve ser efetuada de acordo com a regulamentação nacional.
- Evitar a aplicação com temperaturas inferiores a +10°C ou superiores a +30°C e com humidade relativa superior a 75%.
- Aplicar apenas em rebocos sazonados e secos.
- É sempre aconselhável realizar um teste de adesão sobre o suporte.
- Não aplicar em paredes húmidas e/ou nos períodos mais frios, dado que existe a possibilidade de se soltar do reboco.
- Durante a aplicação, evitar fortes oscilações térmicas no aquecimento dos ambientes.
- Evitar a aplicação na presença de humidade de ascensão capilar.
- Retirar o material necessário para a execução do trabalho todo do mesmo lote ou, eventualmente, misturá-lo entre si antes da execução do trabalho.
- As cores que utilizem corantes orgânicos, mesmo sendo aplicadas em interior, não estando expostas a radiação luminosa, seja natural ou artificial, podem sofrer, pela sua natureza, uma descoloração mesmo não homogénea.

**DESIDERI LUCE deve ser utilizado no estado original sem adição de materiais estranhos.**

## Conservação

Proteger do gelo. Se o material for armazenado em locais adequados, na embalagem original, conserva-se por 12 meses.

## Qualidade

DESIDERI LUCE é submetido a um constante controlo nos nossos laboratórios. As matérias-primas utilizadas são rigorosamente selecionadas e controladas.



<b>Características Técnicas</b>	
Peso específico	aprox. 1,20 kg/l
Rendimento (*)	7-10 m <sup>2</sup> /l com duas camadas
Resistência à lavagem e à esfrega húmida segundo EN 13300	Classe II
Classe de emissões do produto de acordo com o Decreto da República Francesa de 19 de abril de 2011	Classe de emissões do produto base tintométrica gold: classe A+ base tintométrica silver: classe A+
Valor limite UE para o conteúdo de COV (Diretiva 2004/42/CE). Cat. A/I, BA: COV máx. 200 g/l (janeiro 2010); COV produto bases tintométricas < 1 g/l; COV produto pintado < 15 g/l	
(*) Os valores de rendimento são referentes ao produto aplicado sobre suportes lisos e mediamente absorventes; é oportuno determiná-los com um teste preliminar sobre o suporte específico, fazendo o mesmo relativamente à cor escolhida.	

Os dados apresentados, referem-se a provas de laboratório; com as aplicações práticas na obra, os mesmos podem ser sensivelmente modificados segundo as condições de aplicação. Em todo o caso, o utilizador deve controlar a idoneidade do produto para a aplicação prevista, assumindo todas as responsabilidades derivantes do uso. A empresa Fassa reserva-se ao direito de produzir modificações técnicas sem nenhum prévio aviso.

Quaisquer especificações técnicas relativas à utilização de produtos Fassa Bortolo de âmbito estrutural ou anti-incêndio apenas terão um carácter de oficialidade se forem fornecidas pela "Assistência Técnica" e "Investigação, Desenvolvimento e Sistema de Qualidade" da Fassa Bortolo. Se necessário, contacte a Assistência Técnica através do endereço e-mail [area.tecnica@fassabortolo.com](mailto:area.tecnica@fassabortolo.com).

Lembramos que, para os produtos acima referidos, é necessária uma avaliação por parte do profissional responsável, segundo as normativas vigentes.