

**DESIDERI VELO**

**FICHA TÉCNICA**

Sabores vintage

Acabamento decorativo com efeito envelhecido.



Interior/Exterior



Embalagem plástica



Pincel



Luva



**Composição**

DESIDERI VELO é um produto de decoração para exteriores e interiores baseado em polímeros acril-siloxânicos em dispersão aquosa, pigmentos resistentes à luz e aditivos específicos para tornar o produto mais resistente aos mofo e às algas.

**Fornecimento**

- Embalagens de 5 l e caixas de 6 unidades de 1 l
- Cor: Tons: Seleção de tons para exterior apenas com sistema tintométrico Colorlife

**Características**

DESIDERI VELO é um acabamento decorativo acril-siloxânico à base de água com efeito envelhecido. É utilizado para a decoração de paredes exteriores e interiores de edifícios em estilo clássico ou moderno quando se pretende conferir às paredes um aspeto envelhecido através de véus, nuvens e esfumados.



**Utilização**

DESIDERI VELO pode ser aplicado sobre rebocos de acabamento e regularizadores à base de cal, cal-cimento, betão, tanto novos como já decorados com tintas laváveis ou revestimentos orgânicos.



### Preparação do suporte

Garantir que a superfície a decorar é sólida, consistente, seca e livre de pó, sujidade, eflorescências, mofo, algas, etc. Remover mecanicamente todas as tintas de têmpera e à base de cal e eventuais partes lascadas dos tratamentos de pintura anteriores. Caso as superfícies a decorar manifestem um estado de degradação devido à presença de manchas e sujidade persistentes de vários tipos, aconselha-se, antes de intervir com o ciclo de decoração, a tratá-las com a solução detergente para a limpeza das superfícies murais ACTIVE ONE. Em função do estado de degradação, poder-se-á repetir várias vezes o tratamento, executando também uma ação mecânica de escovagem.

Na eventualidade do suporte ser particularmente irregular, rugoso e apresente pontos de descontinuidade, aconselha-se a realização de uma regularização armada com um regularizador fino tipo o bio-reboco de acabamento S 605 e rede de fibra de vidro resistente aos alcális FASSANET 160. Este procedimento é também fortemente aconselhado para prevenir e contrastar eventuais formações de fissuras do suporte, que podem influenciar negativamente a estética.

Nas superfícies murais exteriores devidamente preparadas, aplicar a base de fixação à base de água FS 412 seguida de duas camadas da tinta SKIN 432 na coloração prevista.

Nas superfícies murais interiores devidamente preparadas, aplicar a base de fixação em microemulsão de elevada penetração MIKROS 001 seguida de duas camadas da tinta LV 207 VELVET na coloração prevista.

### Aplicação

DESIDERI VELO é diluído de 60% a 80% com água.

DESIDERI VELO é aplicado com pincel ou trincha e, depois, é trabalhado com talocha ou luva de esponja fazendo movimentos circulares para recriar um efeito esfumado e sombreado. Pode-se obter um efeito mais uniforme repassando o material com a esponja cheia na fase de secagem. Nas zonas de recuperação, proceder sempre fresco sobre fresco para evitar possíveis defeitos estéticos. Consoante o tipo de ferramenta utilizada, a metodologia de aplicação adotada e a percentagem de diluição do produto, poder-se-ão obter efeitos estéticos distintos. Por este motivo, o resultado final depende do efeito decorativo que o aplicador deseja obter com base na sua própria sensibilidade artística. Logo, as indicações sobre os modos operativos são meramente indicativas e não devem ser consideradas limitativas perante o vasto horizonte de escolhas aplicativas ligadas às diversas visões artísticas-decorativas.

As pastilhas que compõem o catálogo de cores de DESIDERI VELO (VAR 521-07/2016) foram obtidas com a aplicação de uma única demão de produto; a aplicação de uma segunda demão de produto leva a um resultado estético e cromático mais intenso e uniforme.

**A percepção visual da cor da tinta escolhida é influenciada pelo modo de aplicação utilizado.**

## Observações

- Produto para uso profissional.
- Consultar sempre a ficha de segurança antes de usar.
- Use luvas e vestuário de proteção e, em caso de contacto com a pele, lave abundantemente com água e sabão.
- Durante a utilização, areje bem os locais e use água para a limpeza das ferramentas.
- A eliminação do recipiente/produto deve ser efetuada de acordo com a regulamentação nacional.
- Evitar a aplicação com temperaturas inferiores a +10°C ou superiores a +30°C e com humidade relativa superior a 75%.
- Evitar a aplicação sobre superfícies expostas ao sol ou na presença de vento forte.
- Aplicar DESIDERI VELO unicamente sobre suportes estáveis e secos.
- Não aplicar em superfícies húmidas e/ou nos períodos mais frios.
- As fachadas exteriores decoradas com DESIDERI VELO, durante a aplicação e nos dias seguintes de secagem, devem ser protegidas da chuva ou de qualquer tipo de precipitação e de uma humidade relativa elevada na atmosfera, nevoeiro, pois podem manifestar-se fenómenos de "rastos", manchas, alterações da cor, etc. A secagem de DESIDERI VELO estará completa depois de 3 dias a +20°C.
- Mesmo sendo o produto DESIDERI VELO formulado com matérias-primas de elevada qualidade, não é possível garantir o não proliferar, ao longo do tempo, de microrganismos nas fachadas decoradas devido ao elevado número de espécies presentes na natureza, às diversas condições termo-higrométricas e de exposição.
- É sempre aconselhável realizar um teste de adesão sobre o suporte.
- Retirar o material necessário para a execução do trabalho todo do mesmo lote ou, eventualmente, misturá-lo entre si antes de dar início ao trabalho.
- Para obter um efeito mais homogéneo, sobretudo para as tintas escuras, utilizar a base SKIN 432 ou LV 207 VELVET numa tonalidade mais clara do que a de DESIDERI VELO.
- A cor final é fortemente influenciado pelo tipo de trabalho, pelo suporte e pela diluição, pelo que as cores de catálogo devem ser consideradas puramente indicativas.
- Os dados técnicos referem-se às características médias do produto base e são determinados em condições controladas de laboratório; a utilização de matérias-primas naturais, bem como a pintura do produto, podem levar, em alguns fornecimentos, a ligeiros desvios face aos valores indicados.
- Uma diluição errada do material modifica a laboração do produto piorando as características técnicas do mesmo.
- As indicações fornecidas na nossa ficha técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências técnicas e práticas. É, assim, necessário que o comprador/utilizador verifique pessoalmente, antes da colocação, se o produto é adequado à utilização prevista no trabalho/obra em questão.

**DESIDERI VELO deve ser utilizado no estado original sem adição de materiais estranhos.**

## Conservação

Proteger do gelo. Se o material for armazenado em locais adequados, na embalagem original, conserva-se por 12 meses.

## Qualidade

DESIDERI VELO é submetido a um controlo rigoroso e constante nos nossos laboratórios. As matérias-primas utilizadas são rigorosamente selecionadas e controladas.

## Características Técnicas

Peso específico (EN ISO 2811-1)	aprox. 1,00 kg/l
Rendimento (**)	20-25 m <sup>2</sup> /l numa camada
Permeabilidade à água líquida (EN 1062-1)	Classe W3, baixa ( $w_{24} \leq 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$ )
Grau de transmissão de vapor aquoso (EN 1062-1)	Classe V1, alta ( $S_d < 0,14 \text{ m}$ )
(**) Os valores de rendimento devem ser considerados indicativos para trabalhos com pincel, talocha e esponja; também podem variar em função da tipologia e da rugosidade do suporte. Relativamente à cor escolhida, para determinar estes valores é oportuno efetuar um teste preliminar no suporte específico.	
Valor limite UE para o conteúdo de COV (Diretiva 2004/42/CE)	Cat. A/I, BA: COV máx. 200 g/l (janeiro 2010); COV base neutra < 1 g/l; COV produto colorido < 15 g/l
* Classe de emissões do produto de acordo com o Decreto da República Francesa de 19 de abril de 2011	Classe de emissões do produto na base tintométrica neutra: classe A+

Os dados apresentados, referem-se a provas de laboratório; com as aplicações práticas na obra, os mesmos podem ser sensivelmente modificados segundo as condições de aplicação. Em todo o caso, o utilizador deve controlar a idoneidade do produto para a aplicação prevista, assumindo todas as responsabilidades derivantes do uso. A empresa Fassa reserva-se ao direito de produzir modificações técnicas sem nenhum prévio aviso.

Quaisquer especificações técnicas relativas à utilização de produtos Fassa Bortolo de âmbito estrutural ou anti-incêndio apenas terão um caráter de oficialidade se forem fornecidas pela "Assistência Técnica" e "Investigação, Desenvolvimento e Sistema de Qualidade" da Fassa Bortolo. Caso necessário, contacte o serviço de Assistência Técnica do seu próprio país de referência (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, PT: assistencia.technica@fassabortolo.com).

Lembramos que, para os produtos acima referidos, é necessária uma avaliação por parte do profissional responsável, segundo as normativas vigentes.