

ADYTEX RS

FICHA TÉCNICA

Adesivo acrílico mono-componente com elevada presa inicial para pavimentos resilientes, para interior



Pavimentos interiores



Embalagem plástica



Espátula para resilientes



Vantagens

- Ótima elasticidade
- Elevada aderência ao suporte
- Pronto a usar
- Elevada adesividade

Composição

ADYTEX RS é um adesivo composto por polímeros acrílicos em dispersão e aditivos específicos para melhorar a adesão e conferir prestações elevadas mesmo em tempos reduzidos.

Fornecimento

- Baldes especiais de 10 kg

Utilização

ADYTEX RS é um adesivo acrílico com uma forte e rápida presa inicial, para a colagem de pavimentos e revestimentos em PVC, LVT, alcatifas, revestimentos com reverso em latex, pavimentos de linóleo em rolo, sobre suportes absorventes interiores.

Preparação do suporte

Regra geral, a superfície de aplicação deve ser absorvente, maturada, íntegra, seca e sem ascensão de humidade, dimensionalmente estável, mecanicamente resistente, nivelada e em cota. O restabelecimento de cotas ou defeitos de planaridade horizontais, na ausência de inclinação, poderá ser feito com as argamassas SL 416 ou SM 485 consoante as espessuras requeridas, mediante a aplicação prévia de um primário a escolher com base no tipo de suporte. Eventuais vestígios de óleos, gorduras, ceras, tintas, vernizes, resíduos de cola, etc. devem ser previamente removidos, bem como eventuais partes degradadas ou destacadas. Eventuais fissuras ou ligações betão novo/betão antigo em superfícies horizontais serão seladas com a resina epóxi bicomponente FASSA EPOXY 300.

Regra geral, o suporte deve cumprir os requisitos indicados nas normativas vigentes ou na ficha técnica do fabricante do revestimento a colar.

Superfícies cimentícias: verificar sempre que a humidade residual não ultrapassa o limite de 2% (cumprir o especificado nas normas de aplicação vigentes e as indicações do fabricante do revestimento escolhido). Na presença de betonilhas com resistência superficial insuficiente, avaliar a consolidação com o primário à base de água PRO-MST; nas situações mais graves, o tratamento com o primário deve ser associado a um tratamento preliminar de abrasão mecânica.



Superfícies em anidrite: de acordo com a norma de aplicação UNI 11515-1, as betonilhas à base de sulfato de cálcio (anidrite) exigem sempre um alisamento a fim de remover a película superficial. A base deverá ter uma humidade residual inferior a 0,5% (0,2% na presença de um sistema de aquecimento/arrefecimento); depois, espalhar com um rolo o primário DG 74.

Para uma aplicação correta, recomenda-se consultar a documentação técnica de cada produto.

Trabalhabilidade

ADYTEX RS deve ser previamente condicionado no ambiente de aplicação e utilizado no interior com uma temperatura entre +10°C e +30°C com humidade relativa não superior a 75%. O revestimento a colar deve ser removido da embalagem algumas horas antes para facilitar a aclimatização às temperaturas prescritas e reduzir o efeito de memória devido à embalagem. Espalhar ADYTEX RS no substrato através de uma espátula dentada específica que garanta a molhagem total do avesso do revestimento, trabalhando várias vezes com um amplo movimento em semicírculo de forma a garantir uma aderência perfeita ao suporte. Deixar secar o produto durante alguns minutos de modo a que, embora seco, ainda possa molhar a parte de trás do revestimento; o tempo de espera dependerá da absorção do suporte, bem como das condições termo-higrométricas internas. Aplicar o revestimento e, em seguida, massajar imediatamente toda a superfície com a ajuda de um rolo ou espátula, partindo do centro para fora de modo a soltar eventuais bolhas de ar e obter uma molhagem ideal.

Observações

- Produto para uso profissional.
- Consultar sempre a ficha de segurança antes de usar.
- Aclimatizar ADYTEX RS e o material resiliente a colar, salvo indicação em contrário do fabricante do resiliente, no ambiente de aplicação durante pelo menos 24 horas.
- Não colar em suportes não absorventes.
- O ambiente de aplicação deve ser mantido no intervalo: $\geq 15^{\circ}\text{C}$ e $\leq 30^{\circ}\text{C}$ com uma humidade relativa entre 40% e 60%.
- As condições climáticas de aplicação devem ser mantidas durante todo o período de aplicação de ADYTEX RS e pelo menos durante as 24/48 horas seguintes.
- Não aplicar com humidade relativa superior a 75%.
- Não utilizar ADYTEX RS para a aplicação de degraus, rodapés.
- Use luvas e vestuário de proteção e, em caso de contacto com a pele, lave abundantemente com água e sabão.
- Os suportes de aplicação devem estar secos e isentos de possíveis aumentos de humidade.
- Garantir que, na estratigrafia da betonilha, foi colocado um travão de vapor com SD (espessura equivalente de ar) conforme as normas de aplicação vigentes.
- Não aplicar em superfícies nas quais não se consiga manter o revestimento perfeitamente aderente até à adesão total.
- Não utilizar ADYTEX RS para colocar pavimentações finas que possam evidenciar as linhas do adesivo.
- Na preparação da base de aplicação, na presença de suportes diferentes dos acima indicados, contactar a Assistência Técnica Fassa.
- O produto fresco deve ser protegido do gelo e de uma secagem rápida.
- Limpar as ferramentas com água abundante e com o ADYTEX RS ainda fresco.
- A eliminação do recipiente/produto deve ser efetuada de acordo com a regulamentação nacional.

ADYTEX RS deve ser utilizado no estado original sem adição de materiais estranhos.

Conservação

Proteger do gelo. Conservar num local seco a uma temperatura superior a 5°C por um período não superior a 12 meses. O produto, uma vez expirado, deve ser eliminado de acordo com a regulamentação em vigor.

Qualidade

ADYTEX RS é submetido a um constante controlo nos nossos laboratórios. As matérias-primas utilizadas são rigorosamente seleccionadas e controladas.

Características Técnicas

Aspeto	Pastoso
Resíduo seco	aprox. 65-70%
Viscosidade (Brookfield) a +20°C	aprox. 20.000-25.000 cPs
Rendimento	aprox. 300-400 g/m²
Tempo de trabalhabilidade	aprox. 15-25 minutos
Pedonabilidade	3-4 dias, dependendo da temperatura ambiente
Temperatura de aplicação	Entre os 15 e os 25°C

Os dados apresentados, referem-se a provas de laboratório; com as aplicações práticas na obra, os mesmos podem ser sensivelmente modificados segundo as condições de aplicação. Em todo o caso, o utilizador deve controlar a idoneidade do produto para a aplicação prevista, assumindo todas as responsabilidades derivantes do uso. A empresa Fassa reserva-se ao direito de produzir modificações técnicas sem nenhum prévio aviso.

Quaisquer especificações técnicas relativas à utilização de produtos Fassa Bortolo de âmbito estrutural ou anti-incêndio apenas terão um carácter de oficialidade se forem fornecidas pela "Assistência Técnica" e "Investigação, Desenvolvimento e Sistema de Qualidade" da Fassa Bortolo. Caso necessário, contacte o serviço de Assistência Técnica do seu próprio país de referência (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: assistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Lembramos que, para os produtos acima referidos, é necessária uma avaliação por parte do profissional responsável, segundo as normativas vigentes.